



TALLERES SANCHEZ

Jose Maria Bustillo 3204/6
1406 Buenos Aires
República Argentina
Tel.: ++54 (11) 4612-4339/41
Fax: ++54 (11) 4612-4339
E-mail: correo@ts.com.ar
[http:// www.ts.com.ar](http://www.ts.com.ar)

DISTRIBUCCION APROXIMADA DE PESOS EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA MATRICERIA

(con matriceria plana biselada bisectada)

Diametro	Peso (mgrs) *	
	Maximo	Minimo
14	1170	630
13	1000	504
12	730	400
11	565	300
10	430	230
9	310	165
8	220	120
7	150	80
6	95	50

* Tolerancia \pm 5 %

Nota: Los pesos determinados en la tabla anterior, corresponden a pruebas realizadas con algunos de los diametros puestos en referencia y comprimiendo TABLETOSE (lactosa de compresion directa), un producto con 0,544 mgrs por centimetro cubico de densidad aparente y 2,145 de factor de compresibilidad, por lo que se deja constancia que los pesos varian en funcion al producto a comprimir, de su densidad y su factor de compresibilidad, y en muchos casos la densidad aparente (cuando es muy baja) se puede elevar por medio de un proceso de PRECOMPRESION previo a la elaboracion final del producto.